

POWER-TEK FM 620/640/660



Gennaio 2024

with **ECOSE®** TECHNOLOGY



DESCRIZIONE

Power-tek® FM 620/640/660 è un feltro in lana minerale di roccia, incombustibile. Rappresenta la soluzione universale per applicazioni multistrato. **Ottimizzato per applicazioni ad alta temperatura**, a seconda della densità, presenta temperature massime di servizio fino a 660 °C.

Knauf Insulation Power-tek® FM 620/640/660 è prodotto con **ECOSE® Technology**, legante brevettato, composto esclusivamente da materie prime rinnovabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura massima di servizio:	620 – 660 °C a seconda della densità (EN ISO 18097)
Reazione al fuoco	A1 (EN 13501-1)
Densità	ca. 70 to 100 kg/m³ (EN ISO 29470)
Dichiarazione di prestazione*	http://dopki.com/T430SDPCPR per FM 620 http://dopki.com/T430SEPCPR per FM 640 http://dopki.com/T430SFPCPR per FM 660

*per maggiori dettagli sulla DoP, verificare l'etichetta prodotto

APPLICAZIONI

- Tubazioni
- Curve ed accessori
- Cuscini e materassi industriali
- Elementi irregolari (o come materiale di riempimento)
- Componenti di impianti industriali

Il prodotto è consigliato per l'isolamento termoacustico e la protezione antincendio, laddove:

- Siano richieste temperature massime di servizio elevate
- Sia necessario un prodotto flessibile (utilizzabile anche come materiale di riempimento)

VANTAGGI

- ✓ Flessibile, resistente alla compressione e dimensionalmente stabile
- ✓ Si adatta ad elementi irregolari, raccordi, flange
- ✓ Utilizzabile come materiale di riempimento
- ✓ Facile da tagliare e modellare
- ✓ Indicato per applicazioni multistrato
- ✓ ECOSE® Technology
- ✓ Conforme ai CAM



ISO STANDARDS

I materiali isolanti Knauf Insulation sono prodotti in accordo a quattro dei principali Standard Internazionali: ISO 9001 (Sistemi di Gestione per la Qualità), ISO 14001 (Gestione Ambientale), ISO 50001 (Sistemi di Gestione dell'Energia) e ISO 45001 (Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro), con certificazioni rilasciate da Tüv Nord.

CERTIFICATI (Valido per tutti):



Valido solo per FM 640, 660:



challenge.
create.
care.

POWER-TEK FM 620/640/660



Gennaio 2024

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	Simbolo	Dati / Valori													Unità	Norma
Conducibilità termica correlata alla temperatura	9		Densità (kg/m³)	MST	50	100	200	300	400	500	600	620	640	660	°C	EN 12667
	λ	FM 620	ca. 70	620	0,040	0,049	0,069	0,095	0,132	0,200	0,250	-	-	-	W/(mK)	
		FM 640	ca. 80	640	0,040	0,046	0,064	0,088	0,122	0,163	0,212	-	0,239	-		
		FM 660	ca. 100	660	0,040	0,046	0,062	0,083	0,110	0,145	0,179	-	-	0,210		
Ioni cloruro solubili in acqua (Qualità AS)	-	≤ 10													ppm	EN ISO 12624
Idrorepellenza	W _p	≤ 1,0													kg/m²	EN ISO 29767
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	1													-	EN 14303
Senza olio silconico	-	Prodotto senza olio silconico													-	-
Punto di fusione delle fibre	9	≥ 1000													°C	DIN 4102-17
Calore specifico	C _p	1030													J/(kgK)	EN ISO 10456
Resistenza al flusso d'aria longitudinale	-	≥ 20 per WM 620 ≥ 40 per WM 640 ≥ 50 per WM 660													-	-
Codice di designazione	-	FM 620 - MW-EN14303-T2-ST(+)-620-WS1-CL10 FM 640 - MW-EN14303-T5-ST(+)-640-WS1-CL10 FM 660 - MW-EN14303-T5-ST(+)-660-WS1-CL10													-	EN 14303

Le proprietà dichiarate dei materiali, ottenute nel processo produttivo, sono garantite dal controllo di produzione in fabbrica, in conformità alle norme europee vigenti al momento della produzione. L'osservanza delle regole di stoccaggio e movimentazione consente al prodotto di mantenere inalterate le proprie prestazioni, entro le tolleranze dichiarate.

MANIPOLAZIONE

Prodotti Knauf Insulation sono semplici da maneggiare e da installare. Utilizziamo packaging in grado di proteggere adeguatamente il materiale nella fase di trasporto e, in secondo momento, di assicurare un riciclaggio sostenibile. I nostri imballi non sono stati previsti per uno stoccaggio a lungo termine o per l'esposizione prolungata ad agenti atmosferici. Su ogni imballo sono riportate maggiori informazioni.

STOCCAGGIO

Per una protezione prolungata in loco si raccomanda di stoccare il prodotto in luogo chiuso ed asciutto oppure sotto una tettoia ad una certa altezza da terra. Se non è disponibile un luogo coperto, è possibile stoccare i prodotti in luogo esterno (all'aria aperta), a condizione che non siano direttamente in contatto con il suolo (in pallet) e coperti con un foglio di plastica, per un massimo di 6 mesi dalla data di consegna. Lo stoccaggio in esterno è da sconsigliarsi durante periodi particolarmente umidi e con elevata fluttuazione delle temperature.

DIMENSIONI STANDARD*

Spessore	30 - 120 mm
Lunghezza	2000 - 6000 mm
Larghezza	500 / 1000 mm

*Altre dimensioni su richiesta!



I prodotti in lana minerale Knauf Insulation con ECOSE® Technology utilizzano un legante di origine naturale e privo di formaldeide, costituito da componenti rinnovabili, in sostituzione di sostanze chimiche di origine fossile. Tale tecnologia è stata sviluppata per i prodotti in lana minerale Knauf Insulation, allo scopo di raggiungere alti livelli di sostenibilità ambientale, senza però inficiare le prestazioni termiche, acustiche o di protezione dal fuoco. I prodotti isolanti con ECOSE® Technology non contengono coloranti o tinte artificiali: la colorazione è del tutto naturale.

Knauf Insulation d.o.o.

Varaždinska 140, 42220 Novi Marof, Croazia | E-mail: ts@knaufinsulation.com

Tutti i diritti riservati, compresi quelli di riproduzione fotomeccanica e di immagazzinamento dei dati in formato elettronico. Non è consentito l'uso commerciale dei processi e dei procedimenti di lavoro presentati in questo documento. È stata posta estrema attenzione nell'editare le informazioni, nel comporre i testi e le illustrazioni contenute in questo documento, tuttavia potrebbero risultare degli errori. L'editore e i redattori declinano qualsiasi responsabilità legale o di altro tipo per eventuali informazioni errate e le relative conseguenze. Saremo riconoscenti per i suggerimenti e i dettagli che ci vorrete segnalare.

KITS FM 620/640/660 0124 IT

challenge.
create.
care.